

Produktdatenblatt

# Austrotherm Umkehrdachvlies WA



Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach im System

- ▶ Kein  $\Delta U$ -Zuschlag nach Systemklärung

**Anwendung:** Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach

**Lieferform:** Rollenabmessungen: 3,0 m x 50,0 m  
Lieferdicke: ca. 0,68 mm

**Techn. Daten:**

Farbe:	rosa (obere Deckseite)
Flächengewicht:	120 g/m <sup>2</sup> ±10%
Brandverhalten:	Klasse E
Sd-Wert:	0,02 m
Freibewitterungszeit:	2 Monate
Temperatureinsatzbereich:	- 40°C bis + 80°C
Kaltbiegeverhalten:	- 40°C
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Höchstzugkraft:	300N/5cm -30/+40 (EN 12311-1:MC/CD) 230N/5cm -40/+30
Dehnung:	100% -20/+20 (EN 12311-1: MC/CD) 110% -20/+20
Weiterreißwiderstand:	210N -20/+30 (EN 12311-1: MC/CD) 190N -30/+30
Maßhaltigkeit:	< 1%
Erhöhte Anforderung zum Alterungstest:	80°C

Austrotherm Umkehrdachvlies WA enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung: 11/2024

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.